



江苏格莱特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 无碱 3786 玻纤布

Item Model 产品型号		3786 玻纤布
Description 描述		无碱 3786 工业防火布
Weave Structure 组织结构		12H 缎纹
Weight 克重 g/m ²		1300g/m ²
Thickness 厚度 mm		1.2mm
Yarn Type 标准用纱	Warp 径向	EC9 136 1*2
	Weft 纬向	EC9 136 1*2
Thread Count 经纬密度 支数/厘米	Warp 径向	16±1 ends/cm
	Weft 纬向	13±1 picks/cm
Break Strength 拉力强度 N/cm	Warp 径向	10000 N/5cm
	Weft 纬向	5000 N/5cm
LOI 线缩率		< 0.4%
Working Temperature 工作耐温℃		≤550℃

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坏布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

相关其他规格工业无碱防火布

序号	品种	产品幅宽 (cm)	基重 (g/m ²)	厚度 (mm)	织物组织	
1	7781	107	300.0±8.0	0.220	8HS	
2	7581		300.0±8.0	0.230	8HS	
3	3732		425.0±8.0	0.430	斜纹	
4	332L		127	416.6±8.0	0.287	4HS
5	332		157	427.0±8.0	0.360	4HS
6	0620		207	640.0±20.0	0.385	8HS
7	3784		254	850.0±10.0	0.800	8HS
8	3786		1300.0±10.0	1.200	12HS	
9	3788		1700.0±20.0	1.700	12HS	
10	7628		200.0±10.0	0.200	平纹	