



江苏格雷特复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: http://www.jnglassfiber.com/  
 Alibaba 网站: https://jn-fiber.en.alibaba.com

**产品品名: 无碱 666 玻纤布双面 160g 液态硅胶涂层**

Item Model 产品型号		E666-LG1
Description 描述		无碱 666 玻纤布
Weave Structure 组织结构		缎纹
Coating Weight 防火涂层克重 g/m <sup>2</sup>		160g/m <sup>2</sup>
Weight 克重 g/m <sup>2</sup>		760g/m <sup>2</sup>
Thickness 厚度 mm		0.6mm
Thread Count 经纬密度 支数 /2.5cm	Warp 径向	16 ends/cm
	Weft 纬向	14.5 picks/cm
Break Strength 拉力强度 N/cm	Warp 径向	3800N/5cm
	Weft 纬向	3500N/5cm
Yarn Type 玻纤纱种类	Warp 径向	EC9 68 1*2
	Weft 纬向	EC9 68 1*2
LOI 含油率		< 1%
Cloth Working Temperature 基布工作耐温 °C		≤550 °C
Coating Heat Resistance 涂层工作耐温 °C		≤260 °C

**注:**

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路19号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

### 如何挑选适合你的硅胶布产品

刮涂有机硅涂层 优质和工业质量之间的差异			
		优质级别	工业级别
1	织机	高速喷气织机	箭杆织机
2	硅胶涂层	湿式优质硅橡胶	干燥的标准硅橡胶
3	表面	闪亮	光滑 不反光
4	性能	硅胶布间附着力强, 耐磨性高	硅胶织物之间的正常粘合强度, 正常耐磨性, 硅胶在某些特殊情况下可能会剥落或刮掉
5	应用场景	主要用于可拆卸绝缘夹克	主要用于焊接, 但也用于经济的可拆卸绝缘护套

优质级别	厚度 (mm)	克重(g/m <sup>2</sup> )	组织
E7628-LG1	0.2mm	230	平纹
E7628-LG2	0.23mm	280	平纹
E3732-LG1	0.4mm	510	斜纹
E3732-LG2	0.45mm	590	斜纹
E666-LG1	0.6mm	750	缎纹
E666-LG1	0.7mm	850	缎纹
工业级别	厚度 (mm)	克重(g/m <sup>2</sup> )	组织
E7628-SG1	0.2mm	230	平纹
E7628-SG2	0.23mm	280	平纹
E3732-SG1	0.4mm	510	斜纹
E3732-SG2	0.45mm	590	斜纹
E666-SG1	0.6mm	750	缎纹
E666-SG1	0.7mm	850	缎纹
E3784-SG1	0.8mm	950	缎纹
E3784-SG2	0.9mm	1050	缎纹