



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 单面铝箔 3784

AL3784			
产品品名	铝箔涂层膨体玻纤布		检验标准
组织结构	锻纹		
铝箔厚度	9 μ m		
克重	880 gsm		ASTM D3776-96
厚度	0.9mm		ASTM D1777-96
经纬密度	径向	18±1 ends/cm	GB/T 7689.2-2013
	纬向	13±1 picks/cm	
断裂强度	径向	4200 N/2.5cm	GB/T 7689.5-2013
	纬向	3200 N/2.5cm	
颜色	银色		
工作耐温	≤300°C		
防火性能	不可燃		
优点	辐射热反射		

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路19号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

其他规格铝箔涂层玻纤布

产品型号	组织	经纬密度	克重 g/m ²	厚度 Mm	铝箔厚度	拉力强度 N/5cm
AL75	平纹	12*8	75	0.1	7 微米	380*370
AL7628	平纹	18*12	200	0.2	7 微米	2025*1620
AL3732	斜纹	18*12	430	0.43	7/18 微米	6000*4500
ALFW600	小格子	15*15	600	0.55	7/18 微米	6000*5000
AL2025	平纹	8*5.7	610	0.75	7/18 微米	2025*1216
AL-M30	平纹	6*3.8	1020	1.2	7/18 微米	3000*2200
AL-3784	缎纹	18*13	880	0.9	7/18 微米	8000*6000
其余厚度以及克重均可按照需求订做 75<克重<2000g 0.1<厚度<3mm						

特点以及产品用途

本产品采用独特先进复合工艺, 选用特种粘合剂复合形成致密薄膜, 具有复合后的铝箔表面光滑平整, 光反射率高, 纵横向抗拉强度大, 不透气, 不透水, 密封性能好。主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉, 离心玻璃棉的外护层, 同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防火、防腐包装材料。可加工成各种宽长度的不干胶增强型胶粘带。