



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 1.2 厚度高硅氧玻纤布

| 项 目 Item | 技术要求 Technical Requirement |
|--|-------------------------------|
| Width (mm) 宽度 | 920±10 |
| Weave Style 组织结构 | 12H 缎纹 |
| Warp Counts (ends/cm) 经线数 | ≥18 |
| Fill Count 纬线数 | ≥13 |
| Warp Breaking Strength (N/Inch) 径向断裂强度 | ≥ 1200 |
| Weft Breaking Strength (N/Inch) 纬向断裂强度 | ≥ 800 |
| Weight (g/m ²) 重量 | 1100± 50 |
| Length (m) 长度 | 50.0 |
| Thickness 厚度 | 1.3 ± 0.1 |
| Silica Content % 二氧化硅含量 | ≥ 96 |
| Linear Shrinkage% 线缩率 | 5-10 |
| Working Temperature 工作耐温 | 1000 °C |
| Coating Pu 聚氨酯涂层 | 0.8-1% |



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据库中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。

其他规格二氧化硅布

| 品名 | 标准宽度 cm | 工作温度 °C | 重量 g/m ² | 二氧化硅含量 |
|--------|------------|---------|---------------------|--------|
| 高硅氧玻纤布 | 92 100 130 | 1000 | 300 | >96% |
| | | 1000 | 450 | >96% |
| | | 1000 | 612 | >96% |
| | | 1000 | 880 | >96% |
| | | 1000 | 1100 | >96% |
| 中硅氧玻纤布 | 92 100 152 | 800 | 600 | >76% |
| | | 800 | 700 | >76% |
| | | 800 | 1100 | >76% |
| | | 800 | 1200 | >76% |
| 高硅氧膨体布 | 92 100 | 1000 | 1450 | >96% |
| | | 1000 | 1450 | >96% |

高温二氧化硅织物是用于整个工业绝缘市场要求温度应用的理想布料。它们易于制造并在高温暴露后保持柔韧性, 并提供出色的熔融金属飞溅保护。